

باسمه تعالی

دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آزمون میانی شیمی فیزیک پلیمرها- کتاب بسته (۳۰ دقیقه)

نیمسال دوم ۹۸-۹۷

- ۱- افزایش وزن مولکولی یک نمونه پلی استایرن به بالاتر از آستانه گره خوردگی آن به چه تغییری و در کدام ناحیه منحنی مدول- درجه حرارت منجر می شود؟ ← ناحیه منحنی دامنه
- ۲- اگر نسبت مشخصه زنجیر یک پلیمر کاهش یابد، جگالی گره خوردگی آن چه تغییری و با چه نسبتی را تجربه خواهد کرد؟ → در این صورت انرژي شکست قطعه ساخته شده از این پلیمر در دما و فشار ثابت چگونه تغییر می کند؟ ← اثر استایرن
- ۳- منای انتخاب گاش و ترانس هر اتصال زنجیر پلی بوتادی آن نسبت به صفحه دو اتصال قبلی در حین پلیمریزاسیون چیست؟ با اتصال به صورت ساختار ۲،۰۱ نسبت به اتصال سیس جمعیت اتصال گاش زنجیر چگونه تغییر می کند؟ ← نسبت اتصال سیس
- ۴- گر انرژی ذاتی محلول رقیق یک پلیمر با چه مشخصه ای از زنجیر معادل است؟ با ضرب آن در وزن مولکولی پلیمر چه کمتری دارد؟ ← حجم ویژه یا حجم مخصوص آن
- ۵- دو روش بسیار دقیق تعیین ریز ساختار پلیمرها را نام ببرید؟ نتایج این دو روش چگونه به پیش بینی رفتار مکانیکی یک پلیمر کمک می کند؟ ← FTIR و NMR
- ۶- تعایل ترمودینامیکی پلیمرآماده رنگزا (مایع) با کدام تابع تخمین زده می شود؟ این مشخصه برای اختلاط دو پلیمر با وزن مولکولی بالاتر از آستانه گره خوردگی چگونه ساده سازی می شود؟ ← برعکس شدن منحنی دوجزء
- ۷- در صورت کاهش ضریب دوم ویربال یک محلول ضریب هاگینز آن چگونه تغییر می کند؟ در اینصورت کیفیت محلول چگونه تغییر می کند؟ ← محل بر ابرت
- ۸- افزایش شعاع هیدرودینامیکی زنجیر پلیمر در محلول با تغییر کدام دو مشخصه بایه امکانپذیر است؟ ← η_{sp}/c و η_{sp}/c^2
- ۹- با پلیمریزاسیون محلول منومر در حلال، کدام مشخصه ترمودینامیکی سامانه شدیداً کاهش می یابد؟ نماد این تغییر در معادله انرژی آزاد فلوری- هاگینز چیست؟ ← χ_1 و χ_2
- ۱۰- اگر با افزایش وزن مولکولی پلیمر فشار اسمزی و کدری آن بترتیب کاهش و افزایش یابد، از کدام روش برای اندازه گیری وزن مولکولی و در چه محدوده ای استفاده می شود.

هر سوال ۰/۲۵ نمره دارد- موفق باشید- ۹۸/۲/۴

↑ وزن مولکولی ← ↓ χ_1 ← χ_2 ← حلال ای وایو یعنی محلول ابرطریق
 نماد اسموزی شود در ارتفاع حلال
 در این مورد کاهش می یابد و کم تر شود

← جدایی قوی ↑ ← کدری ↑

بنابراین برای وزن مولکولی بالاتر از 5×10^5 ، به دلیل کم شدن χ_1 ، دقت آزمایش کاهش می یابد و از روشی چون نورکدری استفاده کنیم و محدوده آن از 5×10^5 به بالا است

$$K_e = \frac{x}{\frac{3M}{V} \cdot \frac{CT}{\omega}} = \frac{1 \frac{J}{cm^3}}{3 \times 5.0 \frac{J}{mol} \times 100} = 7.77 \times 10^{-5} \frac{mol}{cm^3} \times \frac{7.022 \times 10^{22} strands}{1 mol} = 5.45 \times 10^{19} \frac{strands}{cm^3}$$

$P = 1 atm$ $T = 25^\circ C$ $T - T_e$ تخمین Cytarizine باسمه تعالی

دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 آزمون میانی شیمی فیزیک پلیمرها - کتاب باز (۶۰ دقیقه)

نیمسال دوم ۹۸-۹۷

برای شناسایی یک پلیمر وینیلی و پیش بینی رفتار مکانیکی آن، تهیه محلول تنا ۱٪ حجمی آن در سیکلوهگزان ۲۴/۵ درجه سانتی گراد پیشنهاد شد. آیا تهیه این محلول بر مبنای نظریه فلوری-هاگینز امکانپذیر است (از اثر انتروپیک حضور پلیمر در محلول صرفنظر کنید). حجم سلول واحد حلال و محلول را ۱۰۰ آنگستروم مکعب فرض کنید (۱ نمره). اگر گرانشی ذاتی محلول ۰/۲۹۵ دسی لیتر بر گرم و شعاع ژیراسیون زنجیر ۶/۵۱ در ده به قوه دوازده سانتی متر مربع باشد وزن مولکولی پلیمر را تخمین بزنید (۱ نمره). صحت رقیق بودن محلول را اثبات کنید (۰/۵ نمره) (نسبت مشخصه زنجیر پلیمر را ۱۰ فرض کنید). فراوانی اتصالات گاش و ترانس زنجیر پلیمر را تخمین بزنید (۱ نمره). شکنندگی پلیمر را در دمای اتاق و فشار اتمسفری پیش بینی کنید (۰/۲۵ نمره). کلیه فرض های خود را بنویسید (۰/۲۵ نمره). وزن مولکولی واحد تکراری این پلیمر ۱۰۰ گرم بر مول است.

موفق باشید - ۹۸/۲/۴

فرض ۱: پلیمر وینیلی + $C_\infty = 10$ + وزن سولفور واحد تکراری = $100 \frac{g}{mol}$

فرض ۲: پلیمر وینیلی + $C_\infty = 9.8$ + وزن سولفور واحد تکراری = $100 \frac{g}{mol}$ → پدیده استریک

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \rightarrow \Delta S \rightarrow \Delta H \propto |S_1 - S_2| = 0.9 \checkmark$ دلایل شوند
 $S_1 = 8.12 \left(\frac{cal}{cm^2}\right)^{\frac{1}{2}}$ $S_2 = 9.12 \left(\frac{cal}{cm^2}\right)^{\frac{1}{2}}$ لب بودن
 میکروگراتان → خرد ۱
 پدیده استریک → خرد ۲

$\Delta H \propto X_1 \rightarrow X_1 \approx 0.5 \rightarrow \text{حد ۰.۵}$ شرایط تقارن است

$\Delta H = kTN_1 \phi_r X_1 = 1.28 \times 10^{-22} \frac{J}{K} \times 3.0 \times 10^{23} \times 2 \times 10^{-21} \times 0.5 = 0.102 J \approx 0$ حساب دقیق تر:
 $\frac{1 mol}{100 cm^3} \times \frac{7.022 \times 10^{22}}{1 mol} = 7.022 \times 10^{21} cm^{-3}$ $\Delta H = 0$ دلایل شوند

$[r] = 7.99 \Delta \frac{du}{dr} \times \frac{1 mL}{10^{-3} dL} = 7.99 \Delta \frac{mL}{J}$ $R_g = 7.51 \times 10^{12} cm^2 \xrightarrow{\text{حیدراره میرساند}} R_g^r = 7.51 \times 10^{11} cm^2$
 $R_g = 2.55 \times 10^{-7} cm$ $[r] = 7.99 \Delta \frac{cm^2}{J}$
 $K = 8.47 \times 10^{-3} \frac{cm^3 \cdot mol^2}{J \cdot L^2}$ $\alpha = 0.5$

$$\rightarrow V_A \Delta \frac{cm^3}{gr} = 14.4 \times 10^{-2} \frac{cm^3 \cdot mol}{gr \cdot h^2} \times M_V$$

$$\rightarrow M_V = 1 \times 10^5 \frac{gr}{mol}$$

فرض ۲) تقسیم وزن مولکولی با یکدیگر و به استناد توده ردیف آبیوی استخراج است

$$\bar{M}_n = \bar{M}_V = \bar{M}_w = M$$

البته در این اثبات بود

$$\rightarrow \frac{R_g^2}{\bar{M}_w} = \frac{C_w L^2}{3M_0} \rightarrow \frac{7.21 \times 10^{-12} cm^2}{\bar{M}_w} = \frac{10 \times (1.2 \times 10^{-8} cm)^2}{3 \times 10^5 \frac{gr}{mol}}$$

$$\rightarrow \bar{M}_w = 1418000 \frac{gr}{mol} \approx 1 \times 10^6 \frac{gr}{mol}$$

$$\bar{M}_V = \sqrt{\bar{M}_n \bar{M}_w} \rightarrow \bar{M}_n = \frac{\bar{M}_w^2}{\bar{M}_w} = \frac{(1 \times 10^6)^2}{1 \times 10^6} = 1 \times 10^6 \frac{gr}{mol}$$

$$\rightarrow PDI = \frac{\bar{M}_w}{\bar{M}_n} = 1 \checkmark$$

$$C^* = \frac{3M}{\sum \pi R_g^2 \times N_A} = \frac{3 \times 1 \times 10^6 \frac{gr}{mol}}{\sum \pi \times (1.2 \times 10^{-8} cm)^2 \times 6.02 \times 10^{23}}$$

$$\rightarrow C^* = 0.1 \frac{gr}{cm^3}$$

$$\phi_r = 0.1 = 10\% \rightarrow \frac{\text{حجم پلیمر}}{\text{حجم محلول}} = 0.1$$

صفا $1 cm^3 \rightarrow$

علاقت

$$C = \frac{\text{وزن پلیمر}}{\text{حجم محلول}} \downarrow 1 cm^3$$

$$\text{حجم محلول} = \text{حجم پلیمر} \times \text{چگالی} = 0.1 cm^3 \times 1 \frac{gr}{cm^3} = 0.1 gr$$

\downarrow
فرض $= 1 \frac{gr}{cm^3}$

$$\rightarrow C = 0.1 \frac{gr}{cm^3}$$

$\rightarrow C < C^* \rightarrow$ محلول رقیق است

$$C_\infty = \frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta} \times \frac{1 + \cos \phi}{1 - \cos \phi} = 2 \times \frac{1 + \cos \phi}{1 - \cos \phi} = 10 \rightarrow 2 + 2 \cos \phi = 10 - 10 \cos \phi$$

$$\cos \phi = \frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta} = \frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta} = \frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta} = 2.22$$

در صورتی که $\theta = 180^\circ$

در صورتی که $\theta = 180^\circ$

$$\rightarrow k_1 = 0.78 = 78\% \rightarrow k_2 = 22\%$$